

PROPRIÉTÉS

Peinture piscine haut de gamme destinée à décorer et rénover les piscines et bassins en coque polyester et béton. Forme après séchage un film satiné d'adhérence parfaite. Cette peinture à haute teneur en résine polyuréthane est renforcée d'additifs spécifiques permettant d'améliorer les caractéristiques hydrofuges du film et d'accroître son adhérence sur surfaces lisses et fermés. Cette formulation permet d'obtenir un revêtement véritablement soudé à son support garantissant une durabilité exceptionnelle, même sans primaire. La peinture est compatible avec tout traitement d'eau.

- > Sans primaire.
- > Adhérence exceptionnelle. Haute teneur en résine.
- > Formule renforcée (additifs d'adhérence, agents de liaison).
- > Forme un revêtement soudé au support.
- > Ne jaunit pas, ne farine pas.
- > Résiste à tout traitement d'eau.
- > Peinture souple et imperméable.
- > Donne une surface satinée et facile à nettoyer.
- > Forte résistance à l'abrasion.
- > Résiste aux agressions climatiques, cycles gel / dégel, intempéries.
- > Peinture mono-composante. Application facile (rouleau, pinceau).
- > Modifie l'aspect visuel de l'eau pour s'adapter aux tendances actuelles.
- > Grande stabilité des couleurs.

DESTINATION

Convient pour la rénovation et la décoration des piscines. La peinture piscine coque polyester PROCOM® n'est pas destinée à réaliser l'étanchéité d'une piscine ou d'un bassin.

SUPPORTS ADMISSIBLES

Coque polyester, gelcoat, béton, enduit, ciment, enduit d'étanchéité et de cuvelage.

MISE EN ŒUVRE**Préparation des supports:**

Les supports doivent être sains, propres, secs, cohérents, exempts de poussière, graisse, huile, humidité, produit de cure, de parties friables ou non adhérentes et ils ne doivent pas subir de remontées d'humidité par capillarité.

- > Éliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage.
- > Dépoussiérer par balayage ou aspiration.
- > Éliminer les mousses et moisissures.
- > Nettoyage haute pression (tête rotative: évite d'endommager le support).
- > Réparer les fissures: Ouvrir, nettoyer puis combler avec une résine gelcoat.
- > Poncer le support (grain 80). Uniquement couche supérieure et bulle liées à l'osmose.
- > Reboucher les trous liés à l'osmose à l'aide d'un mastic gelcoat bi-composant.
- > Supprimer tout corps gras restant (crème solaire, sebum...)
- > Pour une application sur béton, Les nouvelles structures doivent sécher pendant au moins 28 jours.
- > L'humidité dans le support doit être inférieure à 5%.

Dégraissier les surfaces à l'aide de notre dégraissant professionnel : Dégraissant SP - PROCOM®.

Application:

Aucun primaire nécessaire. Appliquer la peinture en deux couches pures. Laisser sécher 24 heures entre chaque couche.

Anti-Glisse : Ajouter du corindon dans la dernière couche de peinture à raison de 10 à 20% du poids de la peinture nécessaire. Permet d'obtenir un revêtement anti-glisse dans les zones circulable immergées.

Matériel d'application:

Rouleau, pinceau, brosse, pistolet.

Conditions atmosphériques:

Durant l'application et le séchage du produit, la température du support doit être comprise entre +5° et +35° C ; la surface traitée doit être maintenue à l'abri de la pluie et du gel. Ne pas appliquer sur support surchauffé. Ne pas appliquer par temps humide.

FICHE TECHNIQUE

Peinture Piscine Coque Polyester Procom®

Consommation:

Consommation (par couche) : 250g/ m²

Consommation deux couches pures : 500g/ m²

SÉCHAGE

Durant l'application et le séchage du produit, la température doit être comprise entre +5°C et +35° C et la surface traitée doit être maintenue à l'abri de la pluie. Temps de séchage à 20°C et 60% d'humidité relative :

Séchage : 24 heures entre deux couches.

Mise en eau : Après 8 jours.

Durant ce délai, éviter tout contact avec l'eau, les pollutions, les graisses qui aurait un impact sur le coloris et l'aspect du revêtement final.

NETTOYAGE

Dilution, nettoyage des outils à l'eau (immédiatement après usage).

ENTRETIEN

Ne jamais jeter des galets de chlore ou tout autre produit de traitement directement au fond de la piscine. Utiliser les skimmers, la pompe doseuse ou les paniers flottants pour leur application.

CONSERVATION

1 an dans son emballage d'origine intact, non ouvert. Stocker dans un local sec, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

CONDITIONNEMENTS

3 kg, 12.5 kg



Procom - Étanchéité, produits techniques par Peintures Daniel
ZI La Plaine du Caire III N°302 - 13830 Roquefort la Bedoule
Tel. 04 42 73 37 50 - Siteweb. www.peinture-etancheite.com
Email. info@peinture-etancheite.com

Cette feuille de renseignement est donnée à titre informatif et les conseils donnés sont sans engagement. L'emploi du produit doit être adapté aux circonstances. Pour les cas particuliers, nous conseillons de faire appel à notre service technique.